



制药采购招标信息表

制药采购招标信息表									
序号	物资名称	规格型号	数量/ 公斤	包装方 式	单价（含 税）	金额/元	付款方式	交货期	备注
1	银杏叶滴丸铝塑复合膜 RDD-SMA00146-01	（60mg534 通用）药 用易撕膜	500				90 天承兑	2024. 06. 23	
2	银杏叶滴丸铝塑复合膜 RDD-SMA00146-01	（60mg878 通用）药 用易撕膜	500				90 天承兑	2024. 06. 30	
3	银杏叶滴丸铝塑复合膜 RDD-SMA00103-01	（63mg878 通用）药 用易撕膜	18000				90 天承兑	2027. 07. 15 到 6 吨 2024. 07. 30 到 6 吨 2024. 08. 03 到 6 吨	
合计报价						0	大写金额：		
交货地点：		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号							
备注：		遵守现行招标投标管理制度，认真按照招投标信息进行报价和确认。							

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日

8、定性和定量的限度要求

项目			标准规定	内控标准
外观			不得有穿孔、异物、异味、粘连、复合层间分离及明显损伤、气泡、皱纹、脏污等缺陷。	不得有穿孔、异物、异味、粘连、复合层间分离及明显损伤、气泡、皱纹、脏污等缺陷。
印刷内容			应与签字稿一致	应与签字稿一致
膜的规格尺寸			应符合规定	应符合规定
鉴别	红外光谱		PET 及 PE 层应分别与对照图谱基本一致	PET 及 PE 层应分别与对照图谱基本一致
阻隔性能	水蒸气透过量		应不得过 0.5g/(m ² · 24h)	应小于 0.5g/(m ² · 24h)
	氧气透过量		应不得过 0.5cm ³ /(m ² · 24h · 0.1MPa)	应小于 0.5cm ³ /(m ² · 24h · 0.1MPa)
机械性能	PE 层与 AL 层剥离强度		纵、横向剥离强度平均值应均不得低于 2.5N/15mm（若复合层不能剥离或复合层断裂时，其剥离强度为合格）	纵、横向剥离强度平均值应均大于 2.5N/15mm（若复合层不能剥离或复合层断裂时，其剥离强度为合格）
热合强度			平均值应不低于 12N/15mm	平均值应大于 12N/15mm
溶剂残留量	溶剂残留总量		应不得过 5.0mg/m ²	应小于 5.0mg/m ²
	苯及苯类每个溶剂残留量		应均不得检出（不得高于 0.01mg/m ² ，视为未检出）	应均不得检出（不得过 0.01mg/m ² ，视为未检出）
溶出物试验	易氧化物		消耗硫代硫酸钠滴定液（0.01mol/L）之差应不得过 1.5ml	消耗硫代硫酸钠滴定液（0.01mol/L）之差应小于 1.5ml
	不挥发物	水不挥发物	应不得过 30.0mg	应小于 30.0mg
		65%乙醇不挥发物	应不得过 30.0mg	应小于 30.0mg
		正己烷不挥发物	应不得过 30.0mg	应小于 30.0mg
	重金属		应不得过百万分之一	应小于百万分之一
微生物限度	需氧菌总数		≤10 ³ cfu/100cm ²	≤500cfu/100cm ²
	霉菌和酵母菌总数		≤10 ² cfu/100cm ²	≤50cfu/100cm ²
	大肠埃希菌		应不得检出	应不得检出
*异常毒性			应符合规定	应符合规定