



制药采购招标信息表

制药采购招标信息表									
序号	物资名称	规格型号	数量/万支	包装方式	单价（含税）	金额/元	付款方式	交货期	备注
1	中硼硅玻璃安瓿棕色	3ml 棕色	15				90 天承兑	2024. 07. 15	肖特管
合计报价						0	大写金额：		
交货地点：		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号							
备注：		遵守现行招标投标管理制度，认真按照招投标信息进行报价和确认。							

投标公司：

代 理 人：

日 期： 年 月 日

8、定性和定量的限度要求

项目		标准规定	内控标准
外观		应无色透明或棕色透明；不应有明显的玻璃缺陷；任何部位不得有裂纹；点刻痕易折安瓶的色点应标记在刻痕上方中心，与中心线的偏差不得过±1.0mm。	应无色透明或棕色透明；不应有明显的玻璃缺陷；任何部位不得有裂纹；点刻痕易折安瓶的色点应标记在刻痕上方中心，与中心线的偏差不得过±1.0mm。
鉴别*	线热膨胀系数	应为 $(3.5\sim6.1) \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (20~300℃)	应为 $(3.5\sim6.1) \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ (20~300℃)
	三氧化二硼含量	应不得小于 8%	应大于 8%
121℃颗粒耐水性		应符合 1 级	应符合 1 级
98℃颗粒耐水性		应符合 HGB1 级	应符合 HGB1 级
内表面耐水性		应符合 HC1 级	应符合 HC1 级
*耐酸性	第一法测定	应符合 1 级	应符合 1 级
	第二法测定	应不得过 100μg/dm ²	应小于 100μg/dm ²
*耐碱性		应不低于 2 级	应不低于 2 级
内应力		应不得过 40nm/mm	应不得过 30nm/mm
圆跳动	≤3ml	1.0mm	0.8mm
	3ml（山东力诺）、 5ml、10ml	1.7mm	1.5mm
	20ml、25ml	2.4mm	2.2mm
折断力	1ml、2ml、3ml、5ml	20~80N，断面应平整（断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹）	20~80N，断面应平整（断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹）
	10ml	20~90N，断面应平整（断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹）	20~90N，断面应平整（断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹）
	20ml、25ml	20~100N，断面应平整（断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹）	20~100N，断面应平整（断面不得有尖锐凸起、豁口及长度超过肩部的裂纹）
规格尺寸		应符合规定	应符合规定
*神、锶、 铅、镉 浸出量	锶	应不得过 0.2mg/L	应不得过 0.2mg/L
	锶	应不得过 0.7mg/L	应不得过 0.7mg/L
	铅	应不得过 1.0mg/L	应不得过 1.0mg/L
	镉	应不得过 0.25mg/L	应不得过 0.25mg/L

注 1：圆跳动是指瓶身绕轴线旋转一周丝外径的最大变化量。