



制药采购招标信息表

制药采购招标信息表									
序号	物资名称	规格型号	数量/只	包装方式	单价(含税)	金额/元	付款方式	交货期	备注
1	药用低密度聚乙烯袋	960*600*0.08mm	3000	300 只/袋			60 天承兑	2024.12.15	
合计报价						0	大写金额:		
交货地点:		浙江省台州温岭市城东街道百丈北路 28 号							
备注:		遵守现行招标投标管理制度, 认真按照招投标信息进行报价和确认。							

投标公司:

代 理 人:

日 期: 年 月 日

8、定性和定量的限度要求

项目			标准规定	内控标准	
外观			表面应光洁、色泽均匀，不得有穿孔、异物、异味、粘连。袋的热封部位应平整、无虚封。	表面应光洁、色泽均匀，不得有穿孔、异物、异味、粘连。袋的热封部位应平整、无虚封。	
*鉴别	(1) 红外光谱		应与对照图谱基本一致	应与对照图谱基本一致	
	(2) 密度		应为 0.910~0.935g/cm ³	应为 0.910~0.935g/cm ³	
阻隔性能	水蒸气透过量		应不得过 15g/(m ² ·24h)	应小于 15g/(m ² ·24h)	
	氧气透过量		应不得过 4000cm ³ /(m ² ·24h·0.1MPa)	应小于 4000cm ³ /(m ² ·24h·0.1MPa)	
机械性能	拉伸强度		纵向平均值	应不得低于 10MPa	应大于 10MPa
			横向平均值	应不得低于 10MPa	应大于 10MPa
	断裂伸长率	厚度 ≤0.05mm	纵向平均值	应不得低于 130%	应大于 130%
			横向平均值	应不得低于 130%	应大于 130%
		厚度 > 0.05mm	纵向平均值	应不得低于 200%	应大于 200%
			横向平均值	应不得低于 200%	应大于 200%
热合强度	膜		应不得低于 7.0N/15mm	应大于 7.0N/15mm	
	袋		应不得低于 7.0N/15mm	应大于 7.0N/15mm	
炽灼残渣			应不得过 0.1%	应小于 0.10%	
溶出物试验	易氧化物		应不得过 1.5ml	应小于 1.5ml	
	不挥发物	水供试液	应不得过 30.0mg	应小于 30.0mg	
		65%乙醇供试液	应不得过 30.0mg	应小于 30.0mg	
		正己烷供试液	应不得过 30.0mg	应小于 30.0mg	
	重金属		应不得过百万分之一	应小于百万分之一	
微生物限度	需氧菌总数		不得过 10 ³ cfu/100cm ²	不得过 500cfu/100cm ²	
	霉菌和酵母菌总数		不得过 10 ² cfu/100cm ²	不得过 50cfu/100cm ²	
	大肠埃希菌		不得检出	不得检出	
**异常毒性			应符合规定	应符合规定	